

Artimor Multiuso

Fabricado en Minas, R.O.U

DEFINICIÓN

Artimor Multiuso es un mortero desarrollado por Cementos Artigas S.A., elaborado a base de cemento Portland CPC40, arenas seleccionadas y aditivos de última generación. Se utiliza en forma manual. Por su composición cumple las veces de mortero de asiento de mampuestos tradicionales y reparación de revoques o carpetas. Mejora las características de los morteros tradicionales, además de las ventajas que presentan los morteros premezclados.

PROPIEDADES

El **Artimor Multiuso** presenta las siguientes propiedades:

Principales propiedades	Iram 1854 - Artimor Multiuso
Agua (consistencia)	17%
Retención de agua	> 70 %
Contracción por secado	< 3 mm/m
Densidad aparente húmeda	1.7 kg/L
Resistencia a compresión a 28 días	> 5 Mpa

USOS

Artimor Multiuso tiene las propiedades para cumplir los requisitos más exigentes como mortero de asiento de muros no portantes. Presenta una excelente trabajabilidad, retención de agua, generando una óptima adherencia tanto en mampuestos cerámicos como bloques clásicos.

Artimor Multiuso es un mortero apto para realizar reparaciones puntuales tanto en revoques como en carpetas de nivelación.

Preparación de la superficie a aplicar

- Las superficies deben ser firmes y estar libres de polvos, restos de materiales o sustancias que impidan la adherencia.
- En caso de sustratos o mampuestos altamente absorbentes, o días de calor intenso se deben humedecer la superficie de aplicación y luego dejar orear para asegurar desaparición de la película de agua.
- Sobre superficies lisas como las de hormigón o superficies poco absorbentes se debe utilizar previamente un puente de adherencia.
- No utilizar sobre algunos soportes tales como: madera, superficies metálicas, gomas u otros soportes flexibles.
- No utilizar sobre superficies pintadas, superficies de yeso, o superficies sin absorción..

Preparación del Producto

Para preparar el producto, verter el contenido de la bolsa en un recipiente limpio, preferentemente que permita el ingreso del contenido total de la bolsa de mortero y la correspondiente cantidad de agua limpia que se debe agregar, mezclar con mezclador o cuchara. Utilizar entre 4 lts y 5 lts de agua por cada bolsa de 25 kgs. buscando tener una masa homogénea en la que no se formen grumos. No exceder los 5 minutos de tiempo de mezclado, dado que esto genera incorporación de aire en el mortero.

Artimor Multiuso

Fabricado en Minas, R.O.U

APLICACIÓN

Mampostería

Para utilizar en levantamiento de muros verificar la horizontalidad de la base, así también como las guías verticales para lograr una correcta ejecución del trabajo.

Utilizar el **Artimor Multiuso** en muros no estructurales, aplicándolo con cuchara sobre el mampuesto, utilizando una junta máxima de 2 cm.

Levantamientos de muros

Consumo kg/m ² de pared	junta	
	1cm	2cm
Mampuesto		
Ticholo 25x25x12	17	31
Ticholo 25x25x17	24	44
Ladrillo 5x24x11	40	69

*Estos datos son meramente orientativos y los consumos pueden variar debido a las complejidades de cada obra.

Reparación de revoques y carpetas

Utilizar el **Artimor Multiuso** en superficies pequeñas, como reparaciones puntuales o parches, aplicándolo con fratás o cuchara. Cuando el punto del material lo permita terminar con fratás de madera o plástico, en el caso de las carpetas que podrá terminar si se desea solo con regla.

El rendimiento aproximado de Artimor Multiuso es de 25 a 30 Kg/m² para espesores de entre 1.5 cm a 2 cm. Las deficiencias de planicidad y el tipo de acabado pueden alterar el rendimiento.

RECOMENDACIONES

- No apto para muros portantes
- No aplicar con una temperatura ambiente inferior a 5 grados, o superior 35 grados.
- No aplicar los días de lluvia o con riesgo a lluvia en los próximos días a la aplicación.
- Almacenar las bolsas en locales bajo techo y protegidos contra la acción de la intemperie y de la humedad del suelo y de las paredes o de cualquier otra acción que pueda alterar o reducir su calidad. Se aconseja guardar una distancia entre las pilas y las paredes, y mantener al producto separado del suelo.
- En su envase original cerrado, en un lugar ventilado, cerrado y seco, protegido de la humedad, tiene una duración de 1 año.

PRESENTACIONES

Artimor Multiuso se comercializa en bolsas de 25 Kgs.

Cementos Artigas S.A. tiene certificado su Sistema de Gestión de Calidad bajo norma ISO 9001. Para una mayor información, comunicarse con el centro de atención al Cliente, tel. 0800-8192.